



تفاصيل البحث:

عنوان البحث
: الخواص الضوئية والكهربائية لبعض الأغشية الرقيقة من أشباه الموصلات
Optical and electrical properties of some thin films of semiconductors

الوصف
: حضرت أغشية رقيقة من مركب ثالث سيلينيد الأنديموم بواسطة تبخير حبيبات منه في جو مفرغ (= 10 - 4 بسكال) بمعدل ترسيب يساوي أو أعلى من 3.5 نانومتر لكل ثانية على حوامل عند درجة حرارة للحاملة أقل من 573 كلفن ، والحوامل المستخدمة عبارة عن شرائح مستوية ضوئياً من الزجاج أو الكوارتز غير البلوري ، ويتم تعيين سمك الأغشية المحضرة اثناء عملية التحضير بواسطة التداخل الضوئي، وقد تم دراسة تأثير كل من درجة حرارة الحاملة وكذلك تالدين الأغشية بعد تحضيرها على الخصائص المميزة لهذه الأغشية. وقد أجريت دراسات عن تركيب الأغشية باستخدام تقنيات حيود الأشعة السينية وحيود الالكترونات والطيف الفوتوني الناتج عن الأشعة السينية (X) واتضح ان الاغشية المرسبة على حوامل عند درجة حرارة الغرفة وبمعدل ترسيب اقل من 3.5 نانومتر لكل ثانية تكون ذات تركيب مورقي بينما الاغشية المرسبة بمعدل ترسيب يساوي أو اكبر من 3.5 نانومتر لكل ثانية وعندما تكون درجة حرارة الحاملة اقل من 573 كلفن تكون ذات تركيب بلوري متعدد التبلور تناظر النظام السداسي بثوابت شبكية بلورية $A_0 = 0.7 \text{ nm}$ $C = 1.93 \text{ nm}$ أما الاغشية المرسبة عندما تكون درجة الحاملة اعلى من 573 كلفن فقد وجد انها تحيد عن نسبة العناصر في الصيغة الكيميائية للمركب. كما تكون بعض المركبات الكيميائية الأخرى مثل In_2Se_3 ، InSe ، In_6Se_7 الى جانب In_2Se_3 وقد اتضح ايضا ان الاغشية الملدنة عند درجة حرارة اعلى من 573 كلفن يتم فيه تحولا للطور وتتكون الى جانب ثلاثي سيلينيد الأنديموم بعض الاطوار السابق ذكرها. وقد تم تعيين الثوابت الضوئية للأغشية المرسبه من قياسات الانعكاسية والنفاذية عن السقوط العمودي للضوء في مدى الأطوال الموجبة من 400 نانومتر الى 2000 نانومتر. وقد اقترحت طريقة حسابية تم تنفيذها كبرنامج علي الحاسب الآلي لحساب الثوابت الضوئية من قيم الانعكاسية والنفاذية الضوئية عند الاسقاط العمودي للضوء وتشمل الطريقة علي تقنية البحث عن التباين المبني على اساس جعل كل من ($R_2 = R \text{ calc} - R \text{ exp}$) ($T_2 = T \text{ calc} - T \text{ exp}$) ؟ نهاية صغرى ، ويتم الحصول على قيم الثوابت الضوئية k, n التي تجعل نهاية (R_2) و (T_2) صغرى بالدقة المطلوبة كحل مثالي ، وبلى ذلك تقنية المدى الامثل لاسراع التقاويل ولانقاص الفترة الزمنية لتحسين الدقة. وقد تبين ان الثوابت الضوئية الحسويه لثالث سيلينيد الأنديموم لا تعتمد على سمك الأغشية في مدى السمك المختار للاغشية ، واستنتج من تحليل سلوك معامل الامتصاص عند وقرب حافة الامتصاص وجود ثلاثة انواع من الانتقالات الألكترونية بواسطة الضوء وهي على الترتيب : 1- انتقال غير مباشر وغير متاح بقيمة لفجوة الطاقة تعادل 1.19 أ . ف. 2- انتقال غير مباشر و متاح بقيمة لفجوة الطاقة قدرها 1.25 أ . ف. 3- انتقال مباشر مسموح به لفجوة طاقة قدرها 1.45 أ . ف . كما وجد ان الخصائص الضوئية للأغشية المحضرة على حوامل عند درجات حرارة تساوي أو اعلى من 573 كلفن تختلف تماما عن خصائص الاغشية التي لها التركيب بنسبة وجودها في المركب ثلاثي سيلينيد الأنديموم وعزى ذلك الى اختلاف نسب التركيب الكيميائي وايضا لعدم تجانس المركب وتكون الاطوار الاخرى السابق ذكرها . وقد قيست المقارنة النوعية بتقنية المجسين للأغشية الرقيقة السابق تحضيرها وبشروط مختلفة كدالة في درجات الحرارة، حيث اتضح ان المقاومة النوعية الكهربائية تتغير من درجات الحرارة طبقا لسلوك اشباه الموصلات ووفقا لعلاقة $E / K T P = p_0$ حيث E ؟ الطاقة المنشطة لحوامل الشحنة الكهربائية وتتراوح قيمتها بين 0.66 أ . ف ، 0.42 أ .

- الصفحة الرئيسية
- عمادة الكلية
- وكالات الكلية
- إدارة الكلية
- الشؤون التعليمية
- الأقسام العلمية
- المعامل
- مجلة كلية العلوم
- الخدمات
- الأنظمة الإلكترونية (ODUS)
- اتصل بالكلية
- دليل المنسولين
- الملفات
- الأبحاث
- المواد
- مواقع مفصلة

عدد زيارات هذه الصفحة: 3

